

# TRACTOL® T313

<b>Qualitäts-Nr. / Farbton</b>	SEKL	Nr. gemäß Farbton	9800; 9805; 9811; 9833; 9844
<b>Glanzgrad</b>	farbtonabhängig		
<b>Produktbeschreibung</b>	1K metallic Beschichtung auf Alkydharzbasis für Maschinen. Dekorativer Anstrich, wenn Metallic-Effekt erwünscht ist. Einfache Verarbeitung, ölbeständig, robust und haltbar. TRACTOL T313 kann durch spritzen, rollen oder streichen aufgetragen werden.		
<b>Anwendungsbereich</b>	1K metallic Decklack für Land und Baumaschinen.		
<b><u>Produktinformationen</u></b>			
<b>Festkörpervolumen</b>	ca. 50 % (je nach Farbton)		
<b>Standardschichtdicke</b>	trocken 35 µm, nass 70 µm		
<b>Theoretische Ergiebigkeit</b>	ca. 14,3 m <sup>2</sup> /ltr. = 14,3 m <sup>2</sup> /kg bei 35 µm (Abhängig von Untergrund und Applikationsbedingungen.)		
<b>Dichte</b>	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup> (abhängig vom Farbton)		
<b>Flammpunkt</b>	+ 27°C		
<b>VOC</b>	ca. 520 g/ltr.		
<b>Lagerfähigkeit</b>	ca. 12 Monate (unter normalen Bedingungen)		

**Applikationsdaten**

<b>Applikationsmethode</b>	Konventionelles spritzen, Airless- und Airmixspritzen, streichen und rollen. Einstellung der Spritzviskosität mit maximal 10% VCC 20 (T002) oder VSK 23 (T007). Für die Verarbeitung via Airlessverfahren ist für gewöhnlich kein Verdünnen erforderlich. Zur Erzielung einer optimalen Lackierung sollten Druck und Düse den jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden.
<b>Verdünnung / Reinigung</b>	VCC 20 (T002) oder VSK 23 (T007)

<b>Trocknungszeiten bei 65% rel. Luftfeuchte</b>	<b>Temperatur</b>	<b>+ 10°C</b>	<b>+ 20°C</b>	<b>+ 30°C</b>
	<b>Staubtrocken</b>	6 Std.	4 Std.	3 Std.
	<b>Trocken</b>	12 Std.	8 Std.	6 Std.
	<b>Überarbeitbarkeit</b>	<b>mind.</b> 12 Std.	8 Std.	6 Std.
		<b>max.</b>	-	-

Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. +3°C über dem Taupunkt liegen.

<b>Oberflächenvorbereitung</b>	Zu beschichtende Fläche muss frei von Staub, Rost, Walzhaut, Öl, Salz und Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen sein. Als Grundierung eignet sich TRACTOL T816.
--------------------------------	---

<b>Empfohlenes Farbsystem</b>	1 x TRACTOL T816
	1 – 2 x TRACTOL T313

<b>Überstreichbarkeit</b>	TRACTOL T 313 kann mit sich selbst überarbeitet werden.
---------------------------	---

**Allgemeine Bemerkungen:** Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

<b>Sicherheitsratschläge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) für ausreichende Belüftung sorgen</li> <li>b) keinen Sprühnebel einatmen</li> <li>c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen</li> <li>d) Berührung mit der Haut vermeiden</li> <li>e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt</li> </ul>
------------------------------	---

<b>Verfügbarkeit</b>	weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten
----------------------	--

**Hinweis:**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.